



## نتایج آزمون‌های صورت گرفته بر روی نمونه شرکت لیمیکس

ردیف	نام آزمون	شاخص	نمونه شرکت لیمیکس
۱	Color and appearance of painting film	Gray, sticky, not laminate	خمیر سفید رنگ و کاملاً یکنواخت
۲	Drying time (25±1°C) Not more than	۳۶	۲۷
۳	Flexibility, mm Not more than	۱۰	۱۰
۴	Impact strength, Kg.cm	≥ ۵۰	+
۵	Adhesion, (Cross cut method)	۱	۱
۶	Heat resistance (100±2°C) 4h	No flow no air bubble	+
۷	Cold brittleness (-40±1°C)	No burst, no peeling	+
۸	Temperature change resistance (-40~60°C) 12↑ 12 cycles	No air bubble, no peeling	+
۹	Salt-mist resistance (NaCl 5%) 500h	2mm No air bubble, no rust and one-why rust. Expansion from scratching point shall not exceed 2mm.	+
۱۰	Specific gravity (dry film) not more than	۰.۸۵	۱.۴۹
۱۱	Flame retardance when burning at 45° angle	Refractory Level	نمونه متورم می‌شود و می‌سوزد
۱۲	Solid content (100±2°C) 4h uncured material	---	%۶۱.۵
۱۳	Filler content (1000±5°C) 10h	---	%۳۱.۵